检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：6785436604
报告编号：ZFLJ11101662	第 1 页，共 4 页

客户信息	委托单位 ：常熟伦华外国语学校	委托人 ：/
客户认定信息	样品描述 ：一件酒红色机织外套 商标 ：飒美特 客供成分 ：面料：80%聚酯纤维 20%粘纤 里料：100%聚酯纤维 款号 ：SZH41XZ300800 样品名称 ：秋装外套	
检验性质	委托检测	样品受理日期：2026-10-10，报告签发日期：2026-10-12
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 **符合** <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 **符合** <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 **符合** <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 **符合** <GB/T 31888-2015>相应的技术要求。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 	

批准： 黄剑平 审核： 许秋萍 制单： 施晓茂

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：6785436604
报告编号：ZFLJ11101662	第 2 页，共 4 页

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）		技术要求（备注）	测试结果	判定
√					
接缝强力（N）	里料	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	后袖窿缝 ≥ 80	后袖窿缝 130	合格
	面料	GB/T 31888-2015 第 5.20 章节	后袖窿缝 ≥ 140	后袖窿缝 180	
残留金属针	GB/T 24121-2009		包装上不应使用金属针等锐利物，产品上不允许使用残留金属针等锐利物	无金属针等锐利物	合格
绳带	GB/T 31888-2015 第 5.8 章		根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求	无绳带	合格
√ **[里料]**					
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007		聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格
√ **[面料]**					
耐水色牢度（级）	GB/T 5713-2013		变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4	合格
耐汗渍色牢度（级）	GB/T 3922-2013		酸性:变色 ≥ 3-4 酸性:沾色 ≥ 3-4 碱性:变色 ≥ 3-4 碱性:沾色 ≥ 3-4	(酸性) (碱性) 变色 4-5 4-5 沾色 4 3-4	合格
耐摩擦色牢度（级）	GB/T 3920-2008		干摩擦 ≥ 3-4 湿摩擦 ≥ 3	干摩擦 3-4 湿摩擦 3	合格
耐皂洗色牢度（级）	GB/T 3921-2008 方法 A(1)		变色 ≥ 3-4 沾色 ≥ 3-4	变色 4-5 沾色 4-5	合格
耐光色牢度（级）	GB/T 8427-2008 方法 3，参考 4 级蓝色羊毛标样		≥ 4	>4	合格
耐光、汗复合色牢度（级）	GB/T 14576-2009		耐酸性光汗 ≥ 3-4 耐碱性光汗 ≥ 3-4	耐酸性光汗 4-5 耐碱性光汗 4-5	合格

常熟中纺联检测中心有限公司 检验检测专用章

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：6785436604
报告编号：ZFLJ11101662	第 3 页，共 4 页

测试项目（计量单位）[样品标识]	测试方法（参数说明）	技术要求（备注）	测试结果	判定
pH 值	GB/T 7573-2009（萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）	4.0~8.5	6.3	合格
甲醛含量（mg/kg）	GB/T 2912.1-2009 水萃取法	≤ 75	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：20mg/kg。			
可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）	GB/T 17592-2024 GC-MS 分析方法	禁用（≤ 20）	未检出	合格
	备注：1) “未检出”指小于检出限； 2) 检出限：5mg/kg； 3) 禁用芳香胺物质清单见附页。			
起球（级）	GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法，参数 E	≥ 3-4	4-5	合格
纤维含量（%）	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 （结合公定回潮率）	聚酯纤维 80±5 粘纤 20±5	聚酯纤维 81.8 粘纤 18.2	合格

备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，检测结果只对收到的样品负责。 2. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。 3. 检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。

检 测 报 告	防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn 防伪码：6785436604
报告编号：ZFLJ11101662	第 4 页，共 4 页

附页：

No. （编号）	CAS No. （化学文摘编号）	Chemical Name （化学名称）
1	92-67-1	4-aminobiphenyl（4-氨基联苯）
2	92-87-5	benzidine（联苯胺）
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine（4-氯邻甲苯胺）
4	91-59-8	2-naphthylamine（2-萘胺）
5	97-56-3	o-aminoazotoluene（邻氨基偶氮甲苯）
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine（5-硝基-邻甲苯胺）
7	106-47-8	p-chloroaniline（对氯苯胺）
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole（2,4-二氨基苯甲醚）
9	101-77-9	4,4’-diaminobiphenylmethane（4,4’-二氨基二苯甲烷）
10	91-94-1	3,3’-dichlorobenzidine（3,3’-二氯联苯胺）
11	119-90-4	3,3’-dimethoxybenzidine（3,3’-二甲氧基联苯胺）
12	119-93-7	3,3’-dimethylbenzidine（3,3’-二甲基联苯胺）
13	838-88-0	3,3’-dimethyl-4,4’-diaminobiphenylmethane（3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷）
14	120-71-8	p-cresidine（2-甲氧基-5-甲基苯胺）
15	101-14-4	4,4’-methylene-bis-（2-chloroaniline）（4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺））
16	101-80-4	4,4’-oxydianiline（4,4’-二氨基二苯醚）
17	139-65-1	4,4’-thiodianiline（4,4’-二氨基二苯硫醚）
18	95-53-4	o-toluidine（邻甲苯胺）
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine（2,4-二氨基甲苯）
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline（2,4,5-三甲基苯胺）
21	90-04-0	o-anisidine（邻氨基苯甲醚）
22	60-09-3	4-aminoazobenzene （4-氨基偶氮苯）
23	95-68-1	2,4-xylidine（2,4-二甲基苯胺）
24	87-62-7	2,6-xylidine（2,6-二甲基苯胺）

======= 检测报告结束 ======

常熟中纺联检测中心有限公司 检验检测专用章